





NON-STICK COATING SYSTEM WITH CONCENTRATION GRADIENT

Patent number: CN1064292
Publication date: 1992-09-09
Inventor: TANNENBAUM HARVEY PAUL (US)
Applicant: DU PONT (US)
Classification:
- **International:** B05D5/08; C09D127/18
- **European:**
Application number: CN19910112773 19911212
Priority number(s): US19900626491 19901212; US19910762068 19910923

Also published as:

 WO9210309 (A1)
 EP0561981 (A1)
 BR9107220 (A)
 EP0561981 (B1)

Abstract not available for CN1064292

Abstract of correspondent: **WO9210309**

Improved non-stick coating systems can be applied to untreated smooth substrate with a primer of a polytetrafluoroethylene having a melt viscosity over 10¹⁰ Pa Sec plus a copolymer of tetrafluoroethylene with hexafluoropropylene or perfluoro alkyl vinyl ether with the melt viscosity of the polytetrafluoroethylene being at least 10² Pa Sec higher than that of the copolymer to give a concentration gradient.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (10)



[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 91112773.9

[51] Int.Cl⁵

C09D127/18

[43] 公开日 1992年9月9日

[22]申请日 91.12.12

[30]优先权

[32]90.12.12 [33]US [31]626,491

[32]91.9.23 [33]US [31]762,068

[71]申请人 纳幕尔杜邦公司

地址 美国特拉华州

[72]发明人 H·P·坦南包姆

[74]专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司

代理人 于燕生

B05D 5/08

说明书页数: 9 附图页数:

[54]发明名称 具有浓度梯度的不粘涂层体系

[57]摘要

将改进的不粘涂层体系施于未经处理的光滑基底上,该基底上的底漆是熔融粘度高于 10^{10} 巴秒的聚四氟乙烯再加上六氟丙烯或全氟烷基乙烯基醚与四氟乙烯的共聚物,且聚四氟乙烯的熔融粘度要比共聚物的熔融粘度至少高 10^1 巴秒,从而产生浓度梯度。

权 利 要 求 书

1. 一种涂漆的基材，包括基底和多层不沾涂层，涂层包括一层底漆，一层外涂漆，和在底漆和面漆之间的一层或多层中间涂料层，其中：

基底上没有妨碍涂层粘附的污物，

底漆是以水的分散体形式施于基底的，该分散体包括全氟碳树脂和至少一种聚酰胺—酰亚胺和聚醚砜树脂，其中全氟碳树脂含有50—90%（重量）的第一树脂（熔融粘度至少为大约 10^{10} 泊的聚四氟乙烯）再加上50—60%第二树脂，第二树脂选自六氟丙烯与四氟乙烯的全氟化共聚物〔熔融粘度在 10^3 — 10^8 泊范围内（ $10^2 \sim 10^7$ 巴秒）〕以及全氟烷基乙烯基醚与四氟乙烯的全氟共聚物（熔融粘度在 10^3 — 10^5 泊范围内），还有

外涂漆和任何含有全氟碳树脂的中间涂层。

2. 权利要求1的涂漆基材，其中所说第一树脂的熔融粘度至少为 10^{10} 泊，所说第二树脂的熔融粘度在 10^4 — 10^5 泊范围内。

3. 权利要求2的涂漆基材，其中所选择的共聚物是六氟丙烯和四氟乙烯的共聚物。

4. 权利要求1的涂漆基材，其中所选择的共聚物是六氟丙烯与四氟乙烯的共聚物。

5. 权利要求1的涂漆基材，其中基底是选自铝，不锈钢和碳钢的金属。

6. 权利要求5的涂漆基材，其中基底在涂漆前的表面粗糙度小于2.5微米。

于 1.25 微米。

8. 权利要求 1 的涂漆基材，其中底漆含有 3—5% 胶态硅石，1—4% 表面活性剂，15—30% 聚酰胺—酰亚胺，和 25—55% 全氟聚合物（其中 60—85% 为聚四氟乙烯，其余为配平的全氟聚合物（是共聚物））。

9. 权利要求 1 所述的涂漆基材，其中，在涂覆底涂层之前，基底表面已经去污处理以免影响粘附，但未经腐蚀或用机械方法进行粗糙化处理。

10. 权利要求 1 的涂漆基材，其中，由所说的水分散体形成的底漆沿其厚度方向的组分是不均匀的，聚四氟乙烯的浓度在与基底交界面处的值要比另一相对交界面处的值低。

11. 一种制作权利要求 1 的涂漆基材的方法，其中涂料施于基底时不必等到前一涂层完全干透即可涂覆下一涂层，然后再将整个涂层在至少 350℃ 的温度加热固化。

具有浓度梯度的不粘涂层体系

本发明涉及涂料体系，例如用以减少粘附而用于烹调器具的涂料。尤其是本发明涉及多层涂料体系，可将其直接用于光滑的，未经处理的基底表面，而且在涂层内具有浓度梯度。

在本技术领域，一般说来，金属或玻璃基底在涂覆第一层涂层之前，先用某些方法粗糙化，以便机械结合力帮助化学粘结力将涂层保持在基底上。典型的粗糙化方式包括酸蚀，喷砂，吹砂和在基底上烘焙一层玻璃、陶瓷或搪瓷熔接物粗糙层。不沾涂料与基底的粘接问题常由于涂料的性质而恶化。如果涂料是最适合用于防止与食物颗粒的粘连，则为了在烹饪后便于清洗或延长使用期，或为了便于降低滑动接触摩擦，几乎可以肯定，将涂料很牢固地粘附在基底上是很困难的。

基底可以是金属的，通常用于烹调或工业上的如铝或不锈钢基底。基底也可以是玻璃或陶瓷的，甚至可以是塑料的（用于微波炉的烘盘），或是一种工业制品，例如用碳钢制作的锯。无论何种基材或如何应用，如果必须将基底粗糙化以使涂层粘附牢固，则至少要增加成本并因此引起其它的麻烦，包括造成粗糙的表面（可以透过涂层而突出或显露出来），对于表面特意要求平滑的场合，例如锯：蒸汽熨斗和复印辊，特别不希望出现这种情形。处理刻蚀材料的环保费用可能会很大。有时候，特别是对于玻璃和陶瓷基底，粗糙化会引起基材的强度降低或脆性，这是不能接受的。

增强不粘涂料对基底的粘附性的方法，在以下专利中已有说明。

美国专利 4049863—Vassiliou (1977) 讲授了一种底层涂料，它含有氟聚合物，例如聚四氟乙烯 (PTFE)，胶态硅石和一种聚酰胺—酰亚胺 (PAI)，以及其它组分，用各种技术将此涂料涂覆到一基底上，该基底最好是经喷砂火焰喷涂预处理的金属或金属氧化物或熔接物涂层，或将涂料涂覆到磷酸盐化和铬酸盐化的金属上。PTFE: PAI 的比率可以是 1:9。底涂层涂覆厚度一般为大约 2~15 微米 (μm) 干膜厚度 (DFT)。干燥后，在底涂层上再外涂一层普通的氟聚合物熔接物并烘焙之。(本文中的份数，百分比和比例，除非另有说明，均按重量计算)。

美国专利 4087394—Concannon (1987) 公开了含水浓度梯度的氟聚合物涂层，它由 20~80% 的一种氟化乙烯丙烯 (FEP) 的均聚物或共聚物 (由 5~100% 的四氟乙烯 (TFE) 与 95~5% 的六氟丙烯 (HFP) 制成) 和 80~20% 的一种成膜聚合物 (可以是 PAI) 组成。涂层用喷涂法涂覆到铝板或各种基底上。提到了其它一些应用技术。没有讲基底的予处理。尽管把 PTFE 和 FEP 看作是连续的介质，但没有提议使用例如 50% 的 PTFE 和 50% 的 FEP 的配料。

美国专利 3928675 和 3857852 (均为 Tieszen)，讲授了在涂层中使用高粘度 ($>10^{10}$) 和低粘度 (10^4 泊) (10^9 和 10^8 巴秒) PTFE 以及聚亚芳基硫化物，例如聚亚苯基硫醚 (PPS) 的方法。

本发明，包括其实施例，提供一涂料物系，它包括一带有多层不沾涂层的基底。涂层包括一底涂层、一外涂层和在底涂层与外涂层之

间的一层或多层中间涂层，其中，

基底没有妨碍涂层粘附力的玷污物，

底涂层以一种水分散体的形式涂覆到基底上，分散体包括全氟碳树脂和至少一种聚酰胺—酰亚胺，和聚醚砜树脂，其中全氟碳树脂含有50—90%（重量）的第一树脂（熔融粘度至少为大约 10^{10} 泊的聚四氟乙烯）如上50—10%的第二树脂（全氟烷基乙烯醚，优选全氟丙基乙烯基醚，与四氟乙烯的全氟化共聚物（PFA），其熔融粘度在 10^3 — 10^5 泊的范围内，以及

外涂层和任何中间层涂层包含有全氟碳树脂。

本发明由于不用对基底表面进行粗糙化处理，这不仅降低了费用，而且还保持了涂覆层表面较为光滑，这有利于烹调器的防粘性能和蒸汽熨斗底板的滑动性能。本发明也可以取消对已涂覆的复印辊表面所进行的昂贵的抛光工序，而用盘绕涂覆和滚压涂覆的技术进行PTFE涂层的分散。

本发明的各实施例均涉及在底涂层或外涂层使用至少两种具有不同熔融粘度的PTFE树脂。一对树脂具有较高和较低的熔融粘度，另一对树脂具有较低和更低的熔融粘度。

高熔融粘度氟聚合物涂层对各种类型的金属基底，特别是对平滑的金属的粘附力，可以通过在底层化学诱导分层或形成浓度梯度而得到明显地改进。

将低熔融粘度（MV）〔在 10^3 — 10^8 泊（ 10^2 — 10^7 巴秒）的范围内〕的全氟碳聚合物加入到底涂层物系中，该物系由高MV〔 10^4 — 10^{10} 泊（ 10^{10} 巴秒）〕的PTFE和一种聚合物粘结剂

— 1 — 立 生 益 加 放 里 甘 出

氟聚合物从基底的交界面分层，而聚合物粘接剂在基底面处获得较高的浓度和固化度，从而提高粘附力。为实现这种分层作用所要求的固化温度可以通过选择氟聚合物来调整。

全氟聚合物的熔融粘度可以用已知技术进行测定，例如 Ganga l 等人的美国专利 4 6 3 6 5 4 9 (1 9 8 7)，参见第 4 栏 2 5 — 6 3 行。

使用本发明的涂料，只需对平滑的基底进行冲洗去除油脂及可能妨碍粘附的任何其它污物，本发明的涂层物系就可提供良好的食品防粘性能和对普通耐久测试的良好耐久性，普通耐久测试包括，例如“虎爪”滥抓炊具测试，它包括在测试炊具时用装有多个圆珠笔轴的有一定重量的夹持器在一个平底煎锅内表面转动。该测试在美国专利 4 2 5 2 8 5 9 — Concanon 和 Vary (1 9 8 1) 第二栏，1 4 — 2 4 行中概述。

在一般现有技术中，为了增强不粘涂层的粘附力，表面的处理包括：腐蚀或喷砂以产生表面粗糙度。粗糙度用 R T 6 0 型表面粗糙度测试仪 (意大利、米兰、Alpa 公司制造) 以微英寸平均值进行测量。一般的辊轧铝板经清洗去油和去除沾污物后，其粗糙度为 1 6 ~ 2 4 微英寸 (0 . 6 ~ 0 . 9 6 μm)。钢表面的粗糙度变化范围更宽一些，但一般要小于 5 0 微英寸 (2 μm)。钢和铝，二者在被涂覆不粘涂层之前，一般要使其粗糙度增加到 1 0 0 微英寸 (4 μm) 以上，对于某些用途的铝则优选 1 8 0 — 2 2 0 微英寸 (7 . 2 — 8 . 8 μm) 的粗糙度。因此，本发明特别适用于粗糙度小于 1 0 0，最好小于 5 0 微英寸 (小于 4 μm ，最好小于 2 μm) 钢或铝基底。

使用一种低 MV (至少为 10^6 泊或 10^6 巴秒) $PTFE$ 与一

种更低 MV ($10^3 - 10^5$ 泊或 $10^2 - 10^4$ 巴秒) 的 PTFE 可获得相似的效果。为获得分层作用, 要求这两种 PTFE 的 MV 值至少相差 10^2 泊。

本发明的底涂层也可以用于以本技术领域已知的各种方法进行粗糙化处理的基底上, 从而使涂层体系比不应用这样的底涂层效果更好。这样可以把改进的化学粘附力性能与机械作用结合起来, 生产出超凡的产品。

在下文的实例中, 聚酰胺-酰亚胺、胶态硅石和分散体是本技术领域已知的, 优选美国专利 4049863-Vassiliou (1977) 中公开的那些物质; PFA 是美国专利 4253859-Concannon 和 Vary (1981) 所概述的那种物质, 但其熔融粘度的范围为 $2 - 4 \times 10^4$ 泊, 最好是粉碎过的粉料或干燥的分散体形式, 不论哪一种形式, 其平均颗粒尺寸都在 $20 - 25 \mu m$ 范围内; 群青色是美国专利 4425448-Concannon 和 Rummel (1984) 中公开的哪种。

下面的实施例和测试数据证明, 将氟聚合物外涂层用作底涂层时对粘附性能的改进。氟聚合物以在水中 60% 的分散体形式提供。如通常那样, 在表中列出分散体中的固体成分。这些成分按通用的技术相掺混, 然后喷涂到光滑的, 去除了油污的铝质基底上。

实施例 1: FEP/PTFE—多层涂料体系

表 1

配方: 40% FEP/60% 底涂层 PTFE

重量百分比

0.007

氧化锌

0. 050	“Afflair 153”产自 EM Industries 的, 二氧化钛涂覆 的云母
6. 497	群青色颜料
6. 750	“T-30”PTFE 产自杜邦公司
0. 972	“Ludox AM”胶态硅石, 产自杜邦公司
4. 153	“TE 9075”FEP, 产自杜邦公司
4. 641	AI-10. 聚酰胺-酰亚胺树脂 产自 Amoco
67. 628	去离子水
0. 630	“Triton X-100”辛基苯酚聚醚 醇非离子表面活性剂, 产自 Rohm and Haas
0. 655	二乙基乙醇胺
1. 309	三乙胺
3. 614	糠醇
<hr/> 总计 100.00	

表 2 外涂层

重量百分比:	
0. 790	“Afflair 153”
0. 389	槽法碳黑颜料
0. 172	群青色颜料
0. 195	硅酸铝
40. 704	“T-30”PTFE

0. 4 4 2	辛酸钾
0. 0 5 4	聚苯磺酸钠
1. 8 3 4	乙二醇单丁基醚
0. 9 2 8	油 酸
3 3. 7 7 2	去离子水
3. 4 8 0	三乙醇胺
2. 2 4 6	烃溶剂
2. 9 1 4	“Triton X-100”
1 2. 0 8 0	丙烯酸胶乳, 39重量份的甲基丙烯酸甲酯
总计 100.00	三元共聚物/57份丙烯酸乙酯/4份甲基
	丙烯酸, 在水中40%固体的分散体, 平均
	颗粒尺寸0.2 μ m

应用:

测试:

表 3 在光滑铝面上的手指甲粘附性
固化(温度℃/时间一分钟)

7.80 / 3	4.29 / 5	4.32 / 10
P	P	P

对于没有 FEP 的涂层,测试结果均不行。

用两种不同性质的 FEP 和 PTFE 作为平滑铝炊具的底涂层和一层外涂层,将该炊具进行如前所述的虎爪滥抓测试。确定涂层损坏的值标定为 5 次,记录标准炊具测试周期数并列于下表,同时列出与用喷砂处理基底后的涂覆商品炊具对比的百分数。结果是比许多优良的商品炊具还要好。

表 4

带有 FEP / PTFE 底漆的炊具性能

烹饪标定为 5

涂料系统	DFT	范 围	平均值	与商品炊具的%
40% FEP / 60% PTFE	1.0—1.1	80—120	95	114
30% FEP / 70% PTFE	1.0—1.1	80—120	103	124

实施例 2: FEP/PTFE—多层涂料系统

表 1 配方: 40% FEP/60% PTFE 底漆

重量百分比	
0.007	氧化锌
0.050	“Afflair 153”, 由产自 EM Industries 的二氧化钛涂覆的云母
6.497	群青色颜料
6.750	“T-30” PTFE, 产自杜邦
0.972	“Ludox AM” 胶体硅石, 产自杜邦
4.153	“TE 9075” FEP 产自杜邦
4.641	AI-10 聚酰胺—酰亚胺树脂产自 Amoco
67.628	去离子水
0.630	“Triton X-100” 辛基苯酚聚醚 醇非离子表面活性剂产自 Rohm 和 Haas
0.655	二乙基乙醇胺
1.309	三乙胺
3.614	糠醇
总计 100.00	

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)